À BASE DE PRODUITS NATURELS

EXTÉRIEUR

IMPRESSION BOIS NEUFS

AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

PROMESSES

Produit innovant. Permet de réellement respecter la santé de l'Homme et son environnement.

Idéal pour tous les bois tendres neufs (sapin, pin, mélèze, bois autoclavés…) en extérieur. Les bois doivent être bien secs, le glacis de surface doit être éliminé et le bois doit « s'ouvrir » avant l'application d'une finition (**SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®**, **PROTECTEUR SOLS EXTÉRIEURS MAULER®**…).

L'**IMPRESSION BOIS NEUFS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER® permet d'éviter le grisaillement et le fendillement du bois en attendant le séchage optimal du bois et l'ouverture des pores.**

Très forte imprégnation.

En utilisation régulière, permet d'obtenir une finition sapin vieilli.

(1) Formulée à base de produits naturels : huiles naturelles, extraits de graines de lin, gommes naturelles, alcool, écosolvants biodégradables, dérivés de la terre d'infusoires, montmorillonite : 90 à 95 % de matières naturelles dans le film sec.

UTILISATION

Pour bois tendres et résineux (sapin, pin, mélèze, douglas,…), bois autoclavés, bois humides ; balcons, terrasses, caillebotis, balustrades, bardages, façades, abris de jardin…

Ne pas utiliser sur Red Cedar, ni sur bois thermotraités.

LOCALISATION

Extérieur.

FINITION

Bois naturel.

TEINTE

Naturel.

ODEUR

Agréable, naturelle.

CARACTÉRISTIQUES

Prête à l'emploi.

LIANTS

Huiles naturelles, huile de bois de chine, extraits de graines de lin, gommes naturelles.

SOLVANTS (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE)

Isoaliphates, alcool.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE applicable en 2007-2010).

EXTRAIT SEC MASSIQUE

Env. 29%.

DENSITÉ (À 20°C)

Env. 0,83.

MAULER
CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

IMPRESSION BOIS NEUFS

AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES

APPLICATION

Brosse, spalter, rouleau, trempé.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois bruts, neufs, propres et sains.

Le bois peut être légèrement humide (la surface doit être sèche au toucher).

Sur bois autoclavés : brosser pour éliminer les résidus de sels ; bien vérifier le taux d'humidité et respecter les prescriptions du fournisseur.

Sur bois gras : dégraisser à l'aide du **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®**, rincer et laisser sécher.

Sur bois très résineux (mélèze, douglas...) : appliquer le **DISSOLVER RÉSINES, GLACIS DU BOIS MAULER®** afin d'enlever les coulures de résines et le glacis de surface.

Si nécessaire, appliquer le **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE SANS ODEUR MAULER®**.

S'assurer que l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, le traitement et la préparation des supports soient conformes aux DTU et normes en vigueur.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support.

NETTOYAGE DES OUTILS

DILUANT AUX ÉCOSOLVANTS BIODÉGRADABLES NATURELS MAULER® puis eau savonneuse.

RENDEMENT

Env. 5 à 7 m² au litre.

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

TEMPS DE SÉCHAGE (À ENV. 20°C)

Sec au toucher : 4 à 8 H.

Les temps de séchage varient en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

CONSEILS DU FABRICANT

Pour plus d'informations, se reporter aux documents "Terrasses" et "Bardages et menuiseries extérieures".

Se reporter scrupuleusement au mode d'emploi.

S'applique en une seule couche bien garnie, en insistant sur les bouts, les bords, les interstices entre les planches. L'application au trempé est possible (laisser tremper environ 10 minutes et laisser les bois s'égoutter).

Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C, ni sur bois chauds ou en plein soleil.

Après vieillissement de 6 à 12 mois en extérieur, dégriser si nécessaire (**ECLAIRCISSEUR DÉGRISEUR POUR BOIS MAULER®**) et appliquer le **SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS AUX HUILES ET RÉSINES NATURELLES MAULER®**. Selon le bois, il est possible de recouvrir avec une lasure ou une peinture.

Pour obtenir une finition sapin vieilli, appliquer régulièrement l'**IMPRESSION BOIS NEUFS MAULER®**.

CONDITIONNEMENT

1 L	10 L		

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

1 an en emballage hermétique d'origine.

Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 2a/10a.

POINT ÉCLAIR

Env. 41°C.

RECOMMANDATIONS

(Directives européennes 67/548/CEE et 1999/45/CE modifiées et Arrêtés du 21.02.90 et du 20.04.94 modifiés)

MANIPULATION

Inflammable. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer.

Contient de la 2-butanone-oxime (évite la formation de peau) et des acides gras ramifiés en C6-19, sels de cobalt (2+). Peut déclencher une réaction allergique.

Conserver hors de la portée des enfants.

STOCKAGE

A l'écart de toute flamme ou source d'étincelles..

PROTECTION DE LA NATURE

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Ne pas jeter de résidus à l'égout.

Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure.

Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

http://www.mauler.fr/produits/la-gamme/p/impression-bois-neufs/

MAULER

CRÉATEUR DE PRODUITS INNOVANTS DEPUIS 1919

7 rue de l'Industrie - F-68360 SOULTZ

18 rue de Cherbourg - F-68260 KINGERSHEIM

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 | Fax : +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr

www.mauler.fr